Deutsche Bitumenemulsionswerke

PRODUKTDATENBLATT

MATOmix – Bitumenemulsion zur Herstellung von Kaltmischgut

Werksbezeichnung	MATOmix
Anwendung	Herstellung von Kaltmischgut
Eigenschaften	MATOmix bietet eine gute Bindemittelverfilmung und starken Zusammenhalt mit ausgewählten Gesteinen. In Abhängigkeit der späteren Nutzung des Mischgutes unter Berücksichtigung von Beanspruchung und klimatischer Verhältnisse ist MATOmix auch als polymermodifizierte Bitumenemulsion erhältlich.
Produktdaten	Konsistenz bei 60°C: flüssig Dichte bei 60°C: 0,94 g/cm³ Festkörpergehalt: 55-60 M.-%
Handling	**Verarbeitung** Maschinell mit spezieller Anlagentechnik. Für den Mischvorgang muss MATOmix unter vorsichtigem Rühren auf etwa 60°C erwärmt werden. **Lagerung** Nach Anlieferung zur alsbalden Anwendung bestimmt. Wir empfehlen MATOmix in dicht geschlossenen Behältern mit Rührwerk bereits bei etwa 60°C Haltetemperatur zu lagern. Dafür ist eine schonende Heizmöglichkeit (z.B. kein direktes Flammrohr) sowie ein intervallweises vorsichtiges Aufrühren zu berücksichtigen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern. Für einen sicheren Umgang Sicherheitsdatenblatt beachten!
Lieferform	lose in geeigneten Transportbehältern in Partien bis 25.000kg
Konformität:	ohne Klassifizierung

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse der Entwicklung und Anwendung. Sie sollen über unsere Produkte informieren und haben nicht die Bedeutung, die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke zuzusichern. Änderungen der in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns vor.

DBW GmbH * Gewerbehof, Belziger Chaussee 22 * 06886 Lutherstadt Wittenberg * T. +49 (0) 3491 8892415 F. +49 (0) 3491 8892451
www.DBWGMBH.de * info@dbwgmbh.de